

Kanalcement Technoseal

Hantering

Ett specialkomponerat bruk för slamning av otäta murade skorstenskanaler. Bruket tål höga temperaturer. Bruket är typgodkänt. Typgodkännandebevis 0383.

Till en säck (25 kg) bruk går det åt ca. 5 Liter vatten. Blandningstid 4 - 5 min i frifallsblandare. En säck ger ca. 20 liter färdigt bruk. Inga andra tillsatser än vatten får användas.

Kanalen kan tas i bruk efter 2 - 3 dagar. Bruket bör inte användas i temperaturer under + 3 °C. För att uppfylla villkoren i typgodkännandet skall reparationen utföras av entreprenör som är godkänd av REC Indovent AB, Mölndal.

Lagras torrt. Lagringstid 12 mån. i obruten originalförpackning. Murbruk med mineraliskt bindemedel (Portlandcement)

Fara

Vid ögonkontakt:
Gnid inte. Spola ögat med rinnande vatten i flera minuter. Kontakta läkare.

Vid förtäring:

Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare.

Vid inandning:

Andas frisk luft. Kontakta läkare vid besvär.

Vid hudkontakt:

Tvätta med vatten och mild tvål. Kontakta läkare vid besvär. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras torrt i sin originalförpackning.



Kan ge allvarlig ögonskada.



Kan ge irritation i luftvägar.
Kan ge hudirritation.



Typgodkännande 0383
GTIN 07340215100007